



Cod.780132030 – 780130...
ZINCOLOR
 PITTURA PER FERRO ZINCATO

| | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione | Fondo finitura anticorrosiva per lamiera zincata. Semilucido. |
| Caratteristiche | Ottimo ancoraggio su supporti in lamiera zincata e potere anticorrosivo. Elevato potere coprente e buona dilatazione. Resistente all'esterno. |
| Impieghi | Per interno ed esterno, su supporti in acciaio zincato adeguatamente preparato. |
| Composizione | A base di resine alchidiche modificate e polimeri clorurati, pigmenti finemente dispersi con fosfato di zinco. |

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso specifico | 1,39 ± 0,02 kg/L a 20°C |
| Viscosità | 140 ± 20 s a 20°C con tazza DIN 4 |
| Volume solido | 48% ± 2% |
| Applicazione | A pennello, rullo, spruzzo. |
| Diluizione in volume | 5% - 10% con diluente 127 per sintetici . |
| Resa | 11 - 12 m ² /L |
| Essiccazione | Fuori polvere: 3 h a 20°C e 65% U.R. |
| Sovrapplicazione | 12 - 24 h a 20°C e 65% U.R. |
| Cicli applicativi | Applicare direttamente due mani di prodotto. |
| Colore | Bianco – riferimenti tinte di cartella. |
| Avvertenze | <ol style="list-style-type: none"> 1. I supporti devono essere opportunamente preparati, esenti da ruggine, spazzolati , sgrassati e puliti. 2. La resa dipende dalla irregolarità e rugosità del supporto. 3. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C. 4. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo 5. Applicare in ambienti ben areati |
| Riferimenti da inserire nei capitolati di appalto e preventivi: | |
| Fondo finitura anticorrosiva per lamiera zincata. a base di resine alchidiche modificate e polimeri clorurati, pigmenti finemente dispersi con fosfato di zinco. | |
| Peso specifico: 1,39 ± 0,02 kg/L | |
| Resa : 11 - 12 m ² /L | |

Per le norme di riferimento consultare la “Legenda – schede tecniche”

“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA”