

**Codice/i: 5000****Prodotto: Cementite****Descrizione**

Pittura opaca pietrificante

**Impieghi**

Con vaste possibilità di impiego, è particolarmente indicata come fondo per la preparazione alla successiva finitura a smalto per supporti in legno, metallo, muratura.

**Composizione**

A base di resine gliceroftaliche, extenders selezionati e biossido di titanio.

**Preparazione del supporto**

Legno: in presenza di vecchie pitture screpolate e scrostate, effettuare una pulizia radicale con mezzi meccanici o, in alternativa, trattandole ripetutamente con acqua e soda o detersivi energici fino a portare a nudo il legno. Stuccatura strettamente limitata ai nodi e alle piccole fessure. Carteggiatura.

Ferro: pulizia dalla ruggine. Applicazione di idonea antiruggine. (Antiruggine Fenolica ai Fosfati Attivi Cod.8100).

**Dati Tecnici**

<b>peso</b>	29
<b>Peso Specifico</b>	1,58 ± 0,05 (UNI EN ISO 2811-1)
<b>Volume Solido</b>	61% ± 2
<b>Brillantezza</b>	< 5 gloss a 85 ° (Molto opaco - Uni EN ISO 2813)
<b>Resa</b>	9 - 10 mq./l.
<b>Applicazione</b>	Pennello - rullo
<b>Numero Mani</b>	1 - 2
<b>Diluyente</b>	Diluyente per Sintetici Inodore Cod. 0080
<b>Diluizione</b>	max. 1 %
<b>Essiccazione FP</b>	30 minuti - 1 ora
<b>Ess. In prof</b>	24 ore
<b>Sovrapplicazione</b>	24 ore
<b>Colori</b>	Bianco

**COV**

Categoria: A/g BS (Primer, Base Solvente)

Valore limite COV dal 1.01.2010: 350 gr/l; Contenuto massimo COV: 350 gr/l

**Note**

La originale "CEMENTITE" è prodotta esclusivamente dal COLORIFICIO TASSANI. Il marchio "CEMENTITE" della Soc. TASSANI è coperto da brevetto n.38126 del 31/01/1928.

**Voce di capitolato**

Pittura opaca a solvente a base di resine gliceroftaliche, extenders selezionati e biossido di titanio.

Peso Specifico: 1,58 ± 0,05 (UNI EN ISO 2811-1) Volume Solido %: 61 ± 2

Spessore medio del film secco: 45 micron/strato

Numero strati: 2

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.