



Cod. 712168130

AEROXY100

IDROPITTURA LAVABILE IPOALLERGENICA

Descrizione	Pittura lavabile traspirante , per interno a VOC \cong zero.
Caratteristiche	Idropittura esente da aggiunta di composti organici volatili (VOC). Grazie all'impiego di materie prime eco compatibili, è particolarmente raccomandata in tutti quegli ambienti dove soggiornano persone sensibili quali bambini, persone anziane, soggetti con problematiche di allergia. Di facile applicazione, inodore, consente un riutilizzo a breve degli ambienti pitturati.
Impieghi	Per interno, su qualsiasi tipo di intonaco, masonite, cartongesso, carta da parati, opportunamente trattate e direttamente su vecchie pitture in buone condizioni.
Composizione	A base di resine sintetiche in dispersione a basso odore e prive di aggiunta di componenti organici volatili.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE:

Peso specifico	1.62 \pm 0.05 kg/L a 20°C.
Viscosità	18000 \pm 2000 cP a 20°C con Brookfield RVT (F6 V10).
Volume solido	48 % \pm 2%
Resistenza al lavaggio	Resistente al lavaggio > 1000 cicli Gardner UNI 10795 UNI 10560
Permeabilità al vapore	Alta UNI EN ISO 7783-2
Resistenza agli alcali	Resistente agli alcali. UNI 10795
Presenza di sporco	Bassa UNI 10792
Applicazione	A pennello, rullo.
Diluizione in volume	30-40% con acqua potabile in prima mano, 25-35% in seconda mano.
Resa	11 – 13 m ² /L per mano, in funzione dall'assorbimento del supporto.
Essiccazione	2-3 h a 20°C e 65% U.R.
Sovrapplicazione	6 h a 20°C e 65% U.R.
Cicli applicativi	Applicare una mano di Fissamuro Ambientesano. Applicare due mani di AEROXY100.
Colore	Bianco – Tinte realizzabili con sistema tintometrico.
Avvertenze	<ol style="list-style-type: none">1. I supporti devono essere sani, coerenti, esenti da macchie di umidità. Preparare con cura usando idoneo fissativo, soprattutto in caso di elevato assorbimento.2. In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che siano asciutti e stagionati per almeno quattro settimane.3. Se presenti alghe o muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti con Murisani Cleaner.4. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30° C.5. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.
Riferimenti da inserire nei capitolati per appalti e preventivi:	Pittura lavabile traspirante, per interno ipoallergenica a VOC \cong zero: a base di resine sintetiche in emulsione a basso odore. Peso specifico: 1.62 \pm 0.05 kg/L Resa : 11 – 13 m ² /L per mano, in funzione dall'assorbimento del supporto.

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"