

NATURA E IMPIEGO	Rivestimento elastico impermeabilizzante pedonabile, indicato per la copertura di terrazze, tetti e pareti, poiché dotato di caratteristiche di elevata riflettenza ai raggi solari.	
CARATTERISTICHE TECNICHE	<p><i>Tipo di legante:</i> Resina acrilica</p> <p><i>Colore:</i> Bianco</p> <p><i>Brillantezza:</i> Satinato</p> <p><i>Granulometria:</i> Fine (UNI EN 13300)</p> <p><i>Potere coprente:</i> Classe 3 (UNI EN 13300)</p> <p><i>Abrasione a umido:</i> Classe 1 (UNI EN 13300)</p> <p><i>Peso specifico (kg/l):</i> 1,4-1,5</p> <p><i>pH</i>: 8-8,5</p> <p><i>Residuo secco (% in peso):</i> 65±2</p> <p><i>Residuo secco (% in volume):</i> 49±2</p> <p><i>Tinteggio:</i> /</p>	
SUPPORTO	Tetti, pavimenti di terrazze, intonaci: se già verniciato, eliminare meccanicamente le vecchie pitture non perfettamente ancorate. Il supporto dev'essere perfettamente asciutto, stagionato, pulito e spazzolato. Procedere all'applicazione di una mano di fissativo e applicare successivamente una prima mano di Sifraflex eventualmente diluito. A distanza di qualche ora applicare la seconda mano e, se necessario, la terza mano fino al raggiungimento di uno spessore di 500 micron.	
CARATTERISTICHE APPLICATIVE	<p><i>Applicazione:</i> Pennello o rullo</p> <p><i>Diluizione (%):</i> Pronto all'uso; max. 5-10% con acqua</p> <p><i>Temperatura di applicazione (°C):</i> +15°C / +40°C (min. 5°C)</p> <p><i>Temperatura del supporto (°C):</i> +5/+40°C e comunque maggiore di 3/5°C del dew point.</p> <p><i>Umidità relativa (%):</i> <80%</p> <p><i>Spessore a secco consigliato (μm)</i>: 200μm; range 180-250μm</p> <p><i>Resa teorica (mq/l):</i> 1-2 mq/l con spessore 400μm</p> <p><i>Essiccazione a +20°C:</i> 8-12h essiccazione completa (spessore 200μm)</p> <p><i>Sovravermicatura:</i> 12h</p> <p><i>Pulizia attrezzi:</i> Acqua</p>	
MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA	<p>Manipolazione: Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.</p> <p>Magazzinaggio: Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole</p> <p>Indicazioni di sicurezza: Consultare la scheda di sicurezza</p>	



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) - Italy - Phone +39 030 974871 - FAX +39 030 974825

e-mail: sede@colorificiosifra.it - scheda@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality - Certificato Nro 153/9