



Cod. 7 11628030

**NOV.AT**

IDROPITTURA TRASPIRANTE PER INTERNI

<b>Descrizione</b>	Pittura murale all'acqua traspirante per interni.
<b>Caratteristiche</b>	Idropittura murale per interni, con buon punto di bianco ed elevato grado di traspirabilità. Alta opacità e buon potere mascherante la rendono idonea in ambienti dove si richiede alta permeabilità al vapore quali bagni cucine soffitti etc..
<b>Impieghi</b>	Per interno su intonaci a gesso, a calce, nuovi o già pitturati, ideale per bagni e cucine.
<b>Composizione</b>	A base di dispersioni sintetiche e cariche selezionate.

**CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE:**

<b>Peso specifico</b>	1.70 ± 0.02 kg/L a 20°C.
<b>Viscosità</b>	22000 ± 2000 cP a 20°C con Brookfield RVT (F6 V10).
<b>Volume solido</b>	48% ± 2%
<b>Permeabilità al vapore</b>	Alta UNI EN ISO 7783-2
<b>Resistenza agli alcali</b>	Resistente agli alcali. UNI 10795
<b>Applicazione</b>	A pennello, rullo.
<b>Diluizione in volume</b>	Pennello: 30% 1 <sup>a</sup> mano, 25-30% 2 <sup>a</sup> mano. Rullo: 20% 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> mano
<b>Resa</b>	7 – 9 m <sup>2</sup> /L per mano, in funzione dall'assorbimento del supporto.
<b>Essiccazione</b>	2-3 h a 20°C e 65% U.R.
<b>Sovrapplicazione</b>	4-6 h a 20°C e 65% U.R. .
<b>Cicli applicativi</b>	Applicare una mano di Fissamuro Ambientesano o Medium prima delle mani di finitura.
<b>Colore</b>	Bianco .
<b>Avvertenze</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che siano asciutti e stagionati per almeno quattro settimane.</li><li>2. I supporti devono essere sani, coerenti, esenti da macchie di umidità. Preparare con cura usando idoneo fissativo, soprattutto in caso di elevato assorbimento.</li><li>3. Se presenti alghe o muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti con Murisani Cleaner ed additivare il prodotto con Murisani Additivo Antimuffa.</li><li>4. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30° C.</li><li>5. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.</li></ol>
<b>Riferimenti da inserire nei capitolati per appalti e preventivi:</b>	Pittura murale all'acqua traspirante per interni : a base di dispersioni sintetiche e cariche selezionate. Peso specifico: 1.70 ± 0.02 kg/L Resa : 7 – 9 m <sup>2</sup> /L per mano, in funzione dall'assorbimento del supporto.

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

***"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"***