



Cod.712005...

RELAX BRILLANTE

SMALTO SINTETICO ALTO SOLIDO BRILLANTE

Descrizione	Smalto sintetico ad alto solido per interni ed esterni, brillante.
Caratteristiche	Smalto alto solido, che consente di applicare con una mano un più alto spessore di prodotto. Ottima dilatazione ed elevata elasticità del film, buona copertura e pienezza. A rapida reticolazione e con facile applicazione anche su superfici estese, e grazie all'elevata resistenza ai raggi U.V. mantiene nel tempo la brillantezza e il colore.
Impieghi	Per interno ed esterno su legno, ferro, metalli non ferrosi adeguatamente preparati.
Composizione	A base di resine oleo-alchidiche modificate e pigmenti molto resistenti alla luce.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE:

Peso specifico	1,20 ± 0,03 kg/L a 20°C
Viscosità	2000 ± 500 cp a 20°C con Brookfield G4V20
V.O.C.	<i>Pitture per finiture e tamponature interni/esterni per legno e metallo. Valore limite UE (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/d):300 g/l.</i> Il prodotto contiene max. 300 g/l
Brillantezza	90 ± 3 unità a 60°
Applicazione	A pennello, rullo.
Diluizione in volume	Pronto all'uso. Se necessario max. 4% con Diluente 127.
Resa	14-15 m ² /L
Essiccazione	Fuori polvere: 2-3 h a 20°C e 65% U.R. <i>I tempi di essiccazione aumentano al diminuire della temperatura e con l'aumentare dell'umidità.</i>
Sovrapplicazione	16-18 h a 20°C e 65% U.R.
Cicli applicativi	Su supporti non verniciati applicare preventivamente una – due mani di fondo specifico: su ferro Chromidin 88, su legno Chromipac. Procedere con l'applicazione di due mani di finitura Relax. <i>Si consiglia di sovrapplicare l'antiruggine nell'arco delle 48 ore. Trascorso tale tempo è necessario abrasivare prima di procedere con l'applicazione della finitura.</i>
Colore	Bianco, basi tintometriche e tinte di cartella.
Avvertenze	1. I supporti devono essere opportunamente preparati, esenti da ruggine, spazzolati, sgrassati e puliti. 2. La resa dipende dall'irregolarità e rugosità del supporto. 3. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C e con umidità relativa superiore all' 85%. 4. Non applicare in presenza di condensa e sotto l'azione diretta del sole. 5. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo 6. Applicare in ambienti ben areati
Riferimenti da inserire nei capitolati di appalto e preventivi: Smalto sintetico ad alto solido, a base di resine oleo-alchidiche modificate e pigmenti molto resistenti alla luce. Per applicazioni su ferro, legno, metalli non ferrosi opportunamente preparati, all'esterno e all'interno. Brillante Peso specifico: 1,20 ± 0,03 kg/L Resa : 14 - 15 m ² /L	

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"