

Scheda Tecnica

TE CICLO ALL'ACQUA TRASPARENTE IGNIFUGO

Annulla e sostituisce la precedente versione datata 19-06-12

DATA 26-10-12 EM/ap

Versione

5 gloss

Settore di impiego:

(UNI 9796) – Supporti in legno, arredamenti per interni, mobili, pannellature in genere. La normativa esclude l'uso dei seguenti supporti: materiali impiallacciati mediante colle a base di resine termoplastiche, assemblati a struttura cellulare o listellare includenti cavità d'aria (es. rattan) o riempite con materiali di natura eterogenea.

(Direttiva navale MED) - Supporti in legno, lamiera zincata, alluminio, gesso, plastica, arredamenti per interni, mobili, rivestimenti in genere non a pavimento.

Omologazioni e certificazioni


UNI 9796 D.M. 06/03/92 Ministero degli Interni:

TE - Omologazione N° BO1159PVI100005 Cl. 1 di reazione al fuoco.

Direttiva Navale MED - 96/98/CE:

Modulo B – Certificato nr. IG-071–2012 Rev. 0

Modulo D – Certificato nr. MED-134 Rev.0



Mezzo di impiego

Sistemi a spruzzo.

Caratteristiche tecniche del fondo finitura AF1105/00

* Residuo secco (%):	47 ± 2
* Peso specifico (kg/lt):	1,140 ± 0,030
* Viscosità DIN 8 a 20°C (sec.):	25 ± 5
* Pot life:	2 ore

Diluizione:

Le grammature indicate sono da considerarsi sul prodotto non diluito. Nel caso di diluizione aumentare la grammatura applicata in proporzione. La diluizione, max del 30% secondo il tipo di applicazione, è da effettuarsi prima dell'uso.

Descrizione e procedura del ciclo per ottenere la Classe 1 di Reazione al Fuoco (UNI 9796):

Note sul ciclo

La sigla TE indica un ciclo da utilizzare in due o più mani. E' indispensabile attenersi alle indicazioni di questo bollettino per assicurare la classe 1 di reazione al fuoco e quindi la validità dell'omologazione.

Fondo:

AF1105/00 cat. 10% AH0111/00 (1 mano da 200 gr/m², corrispondenti a circa 175-200 micron umidi).

Carteggiatura:

a mano almeno 12 ore dopo la mano di fondo. In ogni caso la carteggiatura di un prodotto ignifugo dovrà essere leggera, in modo da non ridurre eccessivamente lo spessore del film di vernice con conseguente diminuzione della protezione dal fuoco.

Finitura:

AF1105/00 cat. 10% AH0111/00, (1 mano da 200 gr/m², corrispondenti a circa 175-200 micron umidi) .

grammatura totale = 400 gr/m².

① Descrizione e procedura del ciclo per ottenere la Certificazione Navale MED:

Fondo/Finitura:

AF1105/00 cat.10% AH0111/00, (1 o più mani) (circa 175-200 micron umidi).

grammatura totale = 200 gr/m².

① Se il supporto grezzo è metallico, occorre carteggiare la zona da trattare con carta grana 120-180 e sgrassare con DX1131/00, mentre per i supporti di plastica è opportuno carteggiare accuratamente con carta grana 220 prima dell'applicazione del ciclo.

Dato la vastità di supporti reperibili sul mercato, è preferibile, a scopo cautelativo effettuare una prova preventiva su piccola scala, per verificare l'idoneità del ciclo di verniciatura sul supporto identificato.

Caratteristiche generali

* Scadenza (mesi):

12

Il prodotto, prima dell'uso, deve essere mescolato accuratamente, catalizzato e diluito con acqua di rete fino a un max del 30%; in tal caso va calcolata la quantità di prodotto da applicare che deve considerare la diluizione effettuata. L'applicazione di quantitativi inferiori di prodotto, ne compromette le proprietà auto estinguenti. Un eventuale sedimento, dovuto allo stoccaggio, deve essere omogeneizzato con il resto della vernice.

Avvertenze

Il materiale diluito può produrre un sedimento duro in breve tempo; è quindi consigliabile diluire solamente il materiale necessario per completare il lavoro.

Sayerlack is a brand of
SHERWIN-WILLIAMS

SAYERLACK S.r.l. - Con Unico Socio

Via del Fiffo, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18
tel. +39 051 770511 - fax +39 051 777437
www.sayerlack.it - www.lineablavernici.it

Cod. Fisc. e Reg. Impr. Bo 08866930152 - P. IVA: IT 00494251200
R.E.A. n. 313180 - Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531
Società soggetta a direzione e coordinamento di The Sherwin-Williams Company, USA

Nel caso si dovessero verniciare legni oleosi e tannici tipo: teak, palissandro, iroko e tutte le specie esotiche è consigliabile effettuare prove preliminari che ne assicurino le performance della vernice.

Avvertenze generali

- Non conservare il prodotto in locali con temperature inferiori a 5°C in quanto teme il gelo.
- Necessità di avere in fase applicativa, sia per il prodotto che per il supporto e l'ambiente, una temperatura non inferiore a 15°C.
- I residui di verniciatura (acqua di lavaggio, acqua delle cabine, vernice esausta) devono essere smaltiti secondo le normative vigenti. Non gettare residui nelle fognature.

N.B.: QUANTO I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTANO NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA CORRISPONDE ALLA NOSTRA ESPERIENZA. ASSICURIAMO MASSIMA GARANZIA SULLA CONTINUITA' DELLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI NOSTRI PRODOTTI ENTRO LIMITI DI TOLLERANZA ESPRESSI DALLE SCHEDE TECNICHE. IL RISULTATO FINALE SARA' SOTTO LA COMPLETA RESPONSABILITA' DELL'UTILIZZATORE CHE DOVRA' ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO CORRISPONDA ALLE PROPRIE NECESSITA' IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI APPLICATIVI, AI SUPPORTI UTILIZZATI ED ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DI APPLICAZIONE.
ATTENZIONE: SU ALCUNI PRODOTTI PIGMENTATI E/O TIXOTROPICI POSSONO VERIFICARSI DIFFERENZE TRA VISCOSITA' INDICATA DAL COLLAUDO E VISCOSITA' EFFETTIVA. LE DIFFERENZE SULLA VISCOSITA' DICHIARATA DEVONO CONSIDERARSI ACCETTABILI FINO AD UN MASSIMO DEL 30%.