

Scheda Tecnica

AP1144/95

PATINA ANTICANTE A STRACCIO NOCE SCURO

Annulla e sostituisce la precedente versione datata 140401

DATA 25-01-08 DS/vvg

Settore d'impiego

Antine, parti piane

Caratteristiche chimico-fisiche

* Residuo secco (%):	10 ± 1
* Peso specifico (kg/lt):	1,000 ± 0,030

Caratteristiche generali

Il prodotto viene usato come patina anticante lavorabile a straccio su fondi nitro, all'acqua e poliuretanic. Dopo lunghi periodi di immagazzinaggio controllare sempre la omogeneità e disperdere bene prima dell'uso ogni forma di deposito o sedimento eventualmente formatosi.

* Essiccazione:	2 ore a temperatura ambiente
* Sovraverniciabilità:	con vernici nitro poliuretantiche e all'acqua

Possibili applicazioni

Pistole manuali rotanti ed oscillanti: il prodotto può essere diluito al 50% con acqua e deve essere asportato con l'uso di pennello o straccio.

Scadenza:	15 mesi
-----------	---------

AVVERTENZE

Il prodotto può dare luogo a sedimento facilmente ridispersibile con una stecca. Prima di impostare un ciclo di verniciatura assicurarsi che la patina abbia tempo a sufficienza di essiccare e verificare l'ancoraggio tra i vari strati.

La patina non è indicata per i cicli su foglia d'oro.