

Scheda Tecnica

XP1950/XX PATINA ANTICANTE FRIABILE

Annulla e sostituisce la precedente versione datata 13/11/14

DATA 10 / 06 2020 AS/rl

Colori disponibili

04 giallo	08 rosso	13 bianco
14 bleu	22 nero	29 testa di moro
93 noce chiaro	94 noce medio	95 noce scuro

Settore d'impiego

Mobili, antine, cornici, tornito e parti piane

Mezzo d'impiego

Pistola

Diluizione

Dal 5% al 10% per il bianco e dal 20% al 100% per tutti gli altri colori con DX1131/00 e alcol denaturato

Caratteristiche tecniche

* Residuo secco (%)	5 ÷ 15 a seconda dei colori	
* Peso specifico (kg/lt):	XP1950/XX	0,820±0,030
	XP1950/13	0,920±0,030

Preparazione del supporto

Con fondo poliuretano, nitro e acrilico

Caratteristiche generali

* Resistenza alla luce:	ottima per interni, insufficiente per esterni
* Essiccazione:	1 - 3'
* Sovraverniciabilità:	con vernici nitro, poliuretano e acriliche
* Scadenza (mesi):	18

Dopo lunghi periodi di magazzinaggio controllare sempre la omogeneità e disperdere bene prima dell'uso ogni forma di deposito o sedimento eventualmente formatosi.

Le patine XP1950/XX sono prodotti adatti a creare un effetto anticante su superfici già trattate con fondo poliuretano.

La patina va lasciata essiccare per qualche minuto e poi asportata parzialmente con l'aiuto di una paglietta metallica.

Diluendo con l'alcol si può rendere la patina più polverosa, cioè facilitarne l'asportazione; l'opposto si ottiene usando DX1131/00.

Naturalmente si può utilizzare una miscela dei due a seconda delle esigenze; la facilità di asportazione deriva anche dal metodo di applicazione e cioè pressione, aria e ventaglio della pistola.

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
- UNI EN ISO 9001 -
- UNI EN ISO 14001 -

Sherwin-Williams Italy S.r.l. – con unico socio
Sede Legale ed Amministrativa
Via del Fifico, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18
tel. +39 051 770 511 - fax +39 051 777 437
www.sayerlack.com
Cod. Fisc. e Reg. Impr. Bo 08866930152
P. IVA: IT 00494251200 - R.E.A. n. 313180
Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531

Società soggetta a direzione e coordinamento di The Sherwin-Williams Company, USA

AVVERTENZE

XP1950/XX, come tutte le patine, peggiora l'adesione della finitura: per questo deve essere applicata in piccoli spessori evitando accumuli.

Nell'impostare un nuovo ciclo che preveda la mano come mano intermedia è indispensabile controllare accuratamente l'adesione tra i vari strati.

Utilizzare alcol con elevate percentuali di impurezze può danneggiare la stabilità ad alte diluizioni.

N.B.: QUANTO I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTANO NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA CORRISPONDE ALLA NOSTRA ESPERIENZA. ASSICURIAMO MASSIMA GARANZIA SULLA CONTINUITA' DELLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI NOSTRI PRODOTTI ENTRO LIMITI DI TOLLERANZA ESPRESSI DALLE SCHEDE TECNICHE. IL RISULTATO FINALE SARA' SOTTO LA COMPLETA RESPONSABILITA' DELL'UTILIZZATORE CHE DOVRA' ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO CORRISPONDA ALLE PROPRIE NECESSITA' IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI APPLICATIVI, AI SUPPORTI UTILIZZATI ED ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DI APPLICAZIONE.

ATTENZIONE: SU ALCUNI PRODOTTI PIGMENTATI E/O TIXOTROPICI POSSONO VERIFICARSI DIFFERENZE TRA VISCOSITA' INDICATA DAL COLLAUDO E VISCOSITA' EFFETTIVA. LE DIFFERENZE SULLA VISCOSITA' DICHIARATA DEVONO CONSIDERARSI ACCETTABILI FINO AD UN MASSIMO DEL 30%.