



Pittura di fondo all'acqua

Pittura opaca di fondo per legno

Cod. EAL590K0500

NATURA E IMPIEGO

Pittura opaca di fondo all'acqua a base di resine alchidiche modificate, biossido di titanio, extenders minerali inerti. Viene indicata come mano di fondo per la verniciatura di serramenti in legno, poiché permette di ottenere delle superfici molto lisce che migliorano e facilitano le applicazioni successive, creando una pellicola perfettamente opaca.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Tipo di legante:</i>	Resina alchidica
<i>Colore:</i>	Bianco
<i>Brillantezza:</i>	Opaco
<i>pH:</i>	8-8,5
<i>Peso specifico (kg/l):</i>	1,6-1,7
<i>Residuo secco (% in peso):</i>	77±2
<i>Residuo secco (% in volume):</i>	58±2

SUPPORTO

Legno nuovo: applicare direttamente una mano di PITTURA DI FONDO sul supporto perfettamente asciutto, stagionato e pulito.

Legno già verniciato: eliminare con il raschietto l'eventuale pittura scrostata o mal ancorata e carteggiare la superficie. Lavare con detersivo e lasciar asciugare. Applicare una mano di PITTURA DI FONDO .

Intonaco nuovo: applicare una prima mano di PITTURA DI FONDO a supporto sufficientemente stagionato e ben asciutto, precedentemente spolverato per rimuovere particelle non ben aderenti. Attendere 24 h per la sovraverniciatura.

Intonaco già verniciato: asportare le vecchie pitture non ben aderenti mediante spazzolatura o raschiatura. Successivamente applicare una mano di PITTURA DI FONDO, attendendo 24 h per la sovraverniciatura.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<i>Applicazione:</i>	Pennello, rullo, spruzzo
<i>Diluizione (%):</i>	Pronta all'uso .
<i>Temperatura ambiente (°C):</i>	Tra + 10 e +35°C
<i>Temperatura del supporto (°C):</i>	Tra +10 e + 35°C, min. 3°C sopra il dew point
<i>Temperatura prodotto (°C):</i>	Tra + 20 e + 30°C
<i>Umidità relativa (%):</i>	<80%
<i>Spessore consigliato (µm)</i>	50µm per mano
<i>Resa teorica (mq/l):</i>	5-7 mq con 0,500 lt con spessore a secco di 50µm
<i>Essiccazione a +20°C:</i>	30/60 minuti al tatto.12/24 h in profondità.
<i>Sovraverniciatura:</i>	8-12h .
<i>Pulizia attrezzi:</i>	Acqua

MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Manipolazione Usare mezzi di protezione individuale: guanti, occhiali e maschera, in caso di applicazione a spruzzo. Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello.

Magazzinaggio Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole.

Indicazioni di sicurezza Consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 04/03/2020 Pagina 1 di 1

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte.



COLORIFICIO SIFRA

Sede Legale: Via Milano 25 - 25126 Brescia - Italy

Stabilimento: Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) – Italy - Phone +39 030 9748238 – Fax +39 030 9748835

sede@colorificiosifra.it - schede@colorificiosifra.it - www.colorificiosifra.it

Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2015 certificato da CISQ/Certiquality - Certificato Nro 15379