

:: STUCCO PLASTOCERA MALACCA ::



Per il legno logorato dal tarlo, per restaurare fessure e difetti vari su mobili e vecchie travi con garanzia di durata nel tempo e rapidità di esecuzione. Uso: levigare, spolverare e colorire il legno da restaurare (sul grezzo): eventualmente dare una mano di consolidante C/720 oppure di vernice gommalacca Antiquaria 38

pura o poco diluita, la quale ha l'ottima funzione di fermare e consolidare il legno deteriorato dal tarlo ecc. lasciare seccare, quindi applicare una rasatura di Plastocera con spatola di metallo flessibile premendo bene la Plastocera nei fori, fino a lasciarne in eccedenza un piccolo strato in superficie per il calo naturale. È consigliabile ripetere la rasatura dopo 6-12 ore (specie per grandi spessori). Lasciare seccare bene 10-12 ore e più, secondo la quantità di Plastocera applicata. Spianare con una buona lama da raschiare e finire normalmente con straccio, oppure lucidare a cera o con vernici a tampone tipo Antiquaria 38. Nota: stucco Plastocera Malacca a spatola è un collaudato prodotto composto di pregiate cere dotate di alta resistenza nel tempo, ottima pastosità e docilità alla spatola e scarso ritiro. Viene prodotto nelle principali tinte legno e in naturale sono miscelabili fra loro per consentire diversi gradi di tonalità. Eventuali correzioni possono essere fatte incorporando colori ai grassi, terre coloranti e ossidi veri in polvere. Colori: noce c. - noce s. - mogano - rovere - pino - neutro.