



XYLADECOR COMBI PROTECT BP IMPREGNANTE PER LEGNO

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Natura del prodotto

Xyladecor Combi Protect BP è impregnante preservante del legno per esterni da utilizzare esclusivamente fuori terra per la preservazione del legno contro funghi dell'azzurramento, funghi che distruggono il legno, insetti che distruggono il legno (*Hylotrupes bajulus*) e termiti. Solo per le classi di utilizzo 2 e 3 secondo la norma UNI EN 335:2013. Impregnante del legno, a base solvente. Penetra in profondità nel legno. Completamente incolore e trasparente per non alterare l'aspetto del legno.

Destinazione d'uso

Xyladecor Combi Protect BP è particolarmente indicato per legno in esterno, classi di utilizzo (CU) 2 e 3. Adatto per finestre, porte esterne, perlinature esterne, gronde, recinzioni, tettoie.

Confezioni

0,75 – 2,5 – 5 - 20 litri

CARATTERISTICHE TECNICHE

Viscosità

liquido molto fluido

Residuo Secco

2,30%

Peso Specifico

0,811 ± 0,05 kg/dm³

Colori

Incolore

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto	<p>Il legno dovrà essere asciutto (umidità inferiore al 15%) e privo di polvere, cere, grassi.</p> <ul style="list-style-type: none">- <u>Legni nuovi o già impregnati</u>: applicare direttamente il prodotto distribuendolo in modo uniforme su tutta la superficie. Per un migliore assorbimento carteggiare leggermente il supporto, prima di procedere con l'applicazione del prodotto.- <u>Legni già verniciati</u>: prima di applicare il prodotto togliere i precedenti strati e carteggiare a fondo.
Applicazione	<p>Da utilizzarsi solo come preservante del legno. Il prodotto è pronto all'uso e non deve essere diluito. Mescolare accuratamente prima dell'uso.</p>
Modalità di applicazione	<p>Pennello, rullo.</p>
Consumo	<p>Dose: 200ml/m². Durante l'applicazione e l'asciugatura la temperatura deve essere >5°C e l'umidità relativa < 80%. Il consumo varia in funzione dell'assorbimento del supporto.</p>
Essiccazione: (temperatura 23° C Umidità relativa: 60%)	<p>Asciutto per movimentazione e applicazione della finitura (topcoat) della gamma Xyladecor in circa 24 h. È richiesto un rivestimento di finitura (topcoat). Quest'ultimo non può essere un preservante per film o legno e deve esserne eseguita la manutenzione.</p>
Pulizia degli attrezzi	<p>Ragia minerale (acquaragia).</p>
Conservazione	<p>Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Conservare nel contenitore originale ermeticamente chiuso. Proteggere dal gelo.</p>
Indicazioni per lo Smaltimento	<p>Smaltire questo prodotto e le confezioni presso le stazioni ecologiche per la raccolta di rifiuti urbani pericolosi.</p>

Indicazioni di sicurezza Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Distribuito da:
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.
UFFICIO COMMERCIALE e
SEDE AMMINISTRATIVA:
28053 Castelletto sopra Ticino (No)
Via Pietro Nenni 14
Tel. (0331) 916611



servizio.clienti@akzonobel.com