



SCHEDA TECNICA

Revisione 8 del 02/10/2023

Prodotto: PLASTER CASTER

Descrizione



Stucco speciale ultraleggero antiritiro. Indicato particolarmente per il riempimento di buchi, crepe, fessure da 1 mm. fino a 5 cm. Non ritira, non screpola, non necessita di carteggiatura se applicato con cura.

Impieghi

Composizione

Preparazione del supporto

I sottofondi devono essere ben asciutti, assorbenti, resistenti alla compressione, privi di polvere, parti friabili, oli, cere, tracce di grassi. Qualora il fondo necessitasse di consolidamento, è consigliato l'impiego del Fissativo Acrilico 1000 cod.4050 o Fissativo Acrilico Consolidante cod. 4060, seguendo quanto consigliato dalle schede tecniche relative.

Dati tecnici

Peso	15,00
Peso specifico	0,35 ± 0,05 (UNI EN ISO 2811-1)
Volume solido	n.d.
Brillantezza	< 5 gloss a 85° (Molto opaco - Uni EN ISO 2813)
Resa	n.d.
Applicazione	Spatola - frattone
Numero di mani	Plaster Caster può essere applicato in un'unica mano anche a spessori elevati. Per la rasatura a finire si consiglia di bagnare la spatola con acqua
Diluyente	Pronto all'uso
Diluizione	Pronto all'uso
Essiccazione FP	4 - 5 ore
Essiccazione in profondità	1 mm. ogni ora.
Sovrapplicazione	24 ore o più in funzione dello spessore applicato
Colori	

COV

Non destinato agli usi di cui alla direttiva 2004/42/CE

Note

Lo stucco Plaster Caster si pulisce con acqua finché è bagnato e meccanicamente quando è asciutto. Evitare esposizioni prolungate a temperature inferiori a 0 °C. Teme il gelo.

Voce di capitolato

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.



SCHEDA TECNICA

Revisione 8 del 02/10/2023

Prodotto: PLASTER CASTER

Stucco altamente riempitivo base di resine sintetiche in dispersione acquosa e sfere di vetro cave.

Peso Specifico: $0,35 \pm 0,05$ (UNI EN ISO 2811-1)

Volume Solido %: 50 ± 2

Numero strati: 1 - 3 dipendente dalla tipologia di utilizzo (primer o finitura)

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.