

Quarzo

Roma Rivestimento

murale al quarzo a finitura liscia

Cod.BID110R5239 Rev. 06/07/2017

-Pagina 1 di 1 Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono le più complete disponibili a oggi. Esse sono basate sull'esperienza e vengono date in buona fede. Questa scheda verrà aggiornata qualora intervengano cambiamenti tali da richiederlo, senza preavviso. Le condizioni d'uso variano in dipendenza di fattori applicativi ambientali e soggettivi al di fuori del controllo della società; l'utilizzatore stesso determinerà l'idoneità del prodotto per l'uso da lui previsto. Su richiesta, raccomandazioni più dettagliate possono venir fornite dalla società. Nessuna garanzia esplicita o implicita viene data. La società declina ogni responsabilità non ascrivibile a difetti del prodotto o dovuta al mancato rispetto delle istruzioni scritte

.COLORIFICIO SIFRA Sede Legale :Via Milano 25 -25126 Brescia –Italy Stabilimento :Via Industriale 119 25020 Capriano del Colle (Bs) –Italy -Phone +39 030 974823 –Fax +39 030 9748835sede@colorificiosifra.it-schede@colorificiosifra.it-www.colorificiosifra.itAzienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certi quality -Certificato Nro 15379

NATURA E IMPIEGO Idropittura murale lavabile ad effetto speciale. Si tratta di un prodotto dalle caratteristiche intermedie fra quelle di un rivestimento plastico ed una pittura lavabile per esterno. L'aspetto finale del film è simile a quello di un rivestimento plastico bucciato al quarzo senza presentare però la buccia d'arancia. Il prodotto è resistente agli alcali e può essere applicato su ogni tipo di intonaco murale opportunamente preparato

.CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di legante: Resina acrilica Colore: Bianco;
neutro Brillantezza :Opaco Granulometria :Fine <100µm (UNI EN 13300)

Potere coprente: Classe 3(UNI EN 13300)

Abrasiona a umido: Classe 2(UNI EN 13300)

Peso specifico(kg/l):1,5-1,7pH:8-8,5Residuo secco (%in peso):66±2Residuo secco (% in volume):42±2Tinteggio:

Con sistema Acquisir in quantità non superiore a **SUPPORTO** Intonaco: se già verniciato, eliminare meccanicamente le vecchie pitture non perfettamente ancorate. Il supporto dev'essere perfettamente asciutto, stagionato, pulito e spazzolato. Procedere all'applicazione di una mano di isolante (ad esempio i nostri Isolante acrilico 701 o Isolante al solvente 702) e applicare successivamente una prima mano di Quarzo Roma opportunamente diluita.

A distanza di qualche ora applicare la seconda mano opportunamente diluita.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

Applicazione: Rullo o pennello Diluizione (%):30% per la prima mano; 20-25% per la seconda mano

Temperatura di applicazione (°C):min. 5°C; max. 35°C Temperatura del prodotto(°C):20°C Umidità relativa (%):max. 80%

Resa teorica (mq/l):8-10mq/l

Essiccazione a +20°C:3-9hin funzione del supporto; 24h essiccazione completa

Sovraverniciatura: 7-9h

Pulizia attrezzi: Acqua **MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E SICUREZZA**

Manipolazione Indossare i guanti in caso di applicazione a rullo o a pennello. Non mangiare o bere durante l'applicazione. Magazzinaggio Conservare a temperatura ambiente, al riparo da agenti atmosferici e dall'esposizione diretta ai raggi del sole. Indicazioni di sicurezza

Consultare la scheda di sicurezza.