

Scheda Tecnica

SA0040/00 EXTRA NITROLACCA A FINIRE

Annulla e sostituisce la precedente versione datata 09/09/97

DATA 10/07/12 GG/ap

Versione	90 gloss
Settore d'impiego	Mobili
Mezzo d'impiego	Tampone
Diluizione	Con il 100% di alcool etilico 94

Caratteristiche tecniche

* Residuo solido (%):	13 ± 1
* Peso specifico (kg/lt):	0,869 ± 0,030
* Viscosità DIN 2 a 20°C (sec.):	80 ± 10

Preparazione del supporto

Con SA1000/XX (vedere scheda tecnica).

Caratteristiche generali

* Essiccazione all'aria (100 gr/m ² a 20°C):	min 12 ore
*Scadenza (mesi):	36

E' un prodotto a base di gommalacca purissima e nitrocellulosa. La si può definire una vernice universale per finitura a tampone da applicare dopo l'SA1000/XX, per ottenere una lucidatura più piena e più brillante. L'SA0040/00, dopo diluizione 1:1 con alcool 94, va applicata con un tampone in due tre passate, aiutandosi con qualche goccia di olio per far scorrere meglio il tampone.

Dopo lunghi periodi di magazzinaggio controllare sempre la omogeneità e disperdere bene prima dell'uso ogni forma di deposito o sedimento eventualmente formatosi.