

SCHEDA TECNICA**Prodotto: BRIOSTAR LUCIDO****Codice prodotto: 601.401**

DESCRIZIONE : **smalto sopraffino alchidico uretanico per interno ed esterno.**
Indicato per la finitura pregiata di manufatti in legno, in ferro, in resina e in plastica dura. Ottima copertura, brillantezza ed altissima resistenza agli agenti atmosferici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| ASPETTO | - Brillante (95 - 100 gloss a 60 °) | | |
| COLORE | - Bianco e colori come da cartella | | |
| VISCOSITA' | - 20 " TAZZA FORD 8 | | |
| PESO SPECIFICO | - 0.980 - 1.20 Kg/LT a seconda del colore | | |
| RESA | - 14 - 16 mq/lit per mano a seconda del supporto | | |
| APPLICAZIONE | pennello | rullo | spruzzo |
| - % diluizione | - 5 - 10 | 5 - 10 | 10 |
| - diluente | -sintetico-ragia minerale | sintetico-ragia minerale | sintetico-ragia minerale |
| ESSICCAZIONE a 25 °C -65% U.R. | fuori polvere - 30' | asciutto al tatto 5 - 7 | seconda mano dopo 24 ore |

CICLI CONSIGLIATI

| | |
|--------------------|--|
| LEGNO verniciato | - carteggiare eliminando eventuali residui non aderenti |
| LEGNO nuovo | - applicare una mano di Briolegno Impregnante Trasparente 423.423 - carteggiare e applicare una o due mani di BRIOPAC cod.660.352 ed ad essiccazione avvenuta carteggiare e applicare una o due mani di BRIOSTAR. |
| FERRO verniciato | - carteggiare eliminando eventuali residui non aderenti applicare nelle zone dove la verniciatura è stata asportata completamente antiruggine FERROMAT cod.454.454 |
| nuovo | - pulire e sgrassare accuratamente il supporto applicare una mano di antiruggine FERROMAT cod.454.454 ad essiccazione avvenuta applicare una o due mani di BRIOSTAR. |
| Materiali speciali | - se utilizzato per verniciare resine, plastiche dure, alluminio e leghe leggere, è consigliabile trattare tali supporti con il ns. fondo epossidico bicomponente cod. 380.380 |

INFORMAZIONI - Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.
- Richiudere bene il contenitore dopo l' utilizzo.
- Infiammabile. Leggere attentamente le informazioni riportate sul barattolo.

Cat.i/BS- Valore Limite UE del COV per la Categoria:600 g/L (2007)-500 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: max 505 g/L

CONFEZIONI

| | | |
|------------|----------|--------|
| DI VENDITA | 0.750 lt | 2.5 lt |
|------------|----------|--------|