

Scheda Tecnica

XP1970/13 SUPERPATINA PAGLIETTABILE BIANCA

Annulla e sostituisce la precedente versione datata 28/01/97

DATA 09/09/97 VB/dc

Settore d'impiego Mobili montati, antine, cornici**Mezzo di impiego** Pistola**Caratteristiche tecniche**

* Residuo secco (%): 32 ± 3
* Peso specifico (kg/lt): 1,110 ± 0,030

Preparazione del supporto

Fondi nitro, acrilici e poliuretani.

Caratteristiche generali

* Essiccazione: 20 min. a 20°C
* Sovraverniciabilità: prodotti nitro, acrilici e poliuretani

XP1970/13 ha la caratteristica di essere facilmente asportabile con la paglietta o lo scotch-brite.

Richiede diluizioni basse, dal 20% al 100% massimo ed è diluibile con alcool etilico e/o acetone a seconda che la si voglia più friabile (alcool) o meno friabile (acetone).

Un'altra caratteristica che la differenzia dalle altre patine è che lascia tracce più evidenti sull'intero pannello, cioè sporca di più.

La XP1970/13 è applicabile su foglie metalliche; dopo spagliettatura fissare con SZ41XX/00.

Il prodotto, se correttamente stoccato, non è soggetto a scadenza. Dopo lunghi periodi di magazzinaggio controllare sempre la omogeneità e disperdere bene prima dell'uso ogni forma di deposito o sedimento eventualmente formatosi.

AVVERTENZE

XP1970/13 può dare luogo a sedimento facilmente ridispersibile agitando la confezione.