



Cod. 777231-

MURISAN FASCIA AZZURRA

IDROPITTURA SUPERLAVABILE

Descrizione	Pittura superlavabile all'acqua per interno ed esterno.
Caratteristiche	Elevata copertura, eccezionale punto di bianco, ottima resistenza al lavaggio, alcali resistente. Scorrevolezza applicativa unita ad un'ottima copertura, alta resistenza al gocciolamento durante l'applicazione a rullo.
Impieghi	Per interno ed esterno; specifico per la protezione e manutenzione di superfici murali. Da applicarsi su qualsiasi tipo di intonaco nuovo o già pitturato, cartongesso, carta da parati ecc., previo trattamento con apposito fissativo.
Composizione	A base resine acriliche in emulsione.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE:

Peso specifico	1.53 ± 0.02 kg/L a 20°C	
Viscosità	19000 ± 2000 cP a 20°C con Brookfield RVT (F6 V10).	
Volume solido	40% ± 2%	
Resistenza al lavaggio	Ottima > 5000 cicli Gardner	UNI 10795 UNI 10560
Permeabilità al vapore	Alta	UNI EN ISO 7783-2
Resistenza agli alcali	Resistente agli alcali.	UNI 10795
Presenza di sporco	Media	UNI 10792
Applicazione	A pennello, rullo.	
Diluizione in volume	40% con acqua potabile in prima mano, 30% in seconda mano. Le tinte derivate da basi diverse dalla base 130, necessitano diluizioni inferiori, massimo 10%.	
Resa	12 – 15 m ² /L per mano, in funzione dall'assorbimento del supporto.	
Essiccazione	2-3 h a 20°C e 65% U.R.	
Sovrapplicazione	6 h a 20°C e 65% U.R.	
Cicli applicativi	Applicare una mano di Fissamuro Ambientesano o Medium prima delle mani di finitura.	
Colore	Bianco e basi tintometriche.	
Avvertenze	<ol style="list-style-type: none"> In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che siano asciutti e stagionati per almeno quattro settimane. I supporti devono essere sani, coerenti, esenti da macchie di umidità. Preparare con cura usando idoneo fissativo, soprattutto in caso di elevato assorbimento. Se presenti alghe o muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti con Murisani Cleaner ed additivare il prodotto con Murisani Additivo Antimuffa. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30° C. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo Le rese sono calcolate su supporto adeguatamente preparato, liscio e mediamente assorbente; si consiglia di determinare la resa effettiva con prova pratica sul supporto specifico 	

Riferimenti da inserire nei capitolati per appalti e preventivi:

Pittura superlavabile all'acqua per interno ed esterno. per esterno ed interno: a base di resine acriliche in emulsione acquosa, pigmenti resistenti alla luce e cariche finemente disperse.

Peso specifico: 1.53 ± 0.02 kg/L

Resa : 12 – 15 m²/L per mano,

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

["Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"](#)